

鼎泰豐電線電纜股份有限公司

DING TAI FENG ELECTRIC WIRE & CABLE IND. CO., LTD.

TEL:03-312-9090

桃園市蘆竹區長榮路165號

FAX:03-312-9826

No.165,Changrong Rd.,Luzhu Dist, Taoyan City 33859,Taiwan(R.O.C.)


產品規格書

本公司電腦檔號：CB0.5X6CBA

品名：PVC控制電纜

規格：600V 0.5mm² X 6C

構造圖：



一. 構造:

項 目	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍		標準完成外徑
導 體	軟銅絞線	0.18mm	±	0.01mm /20	-	-	-	0.88	~0.98mm	0.93mm
絕 緣 體	PVC	軟質ROHS			0.3mm	0.5mm	0.4mm	1.55	~2.00mm	1.80mm
填充區域	填充材質	芯線絞距			芯線絞法		絕緣絞合值	芯線絞合外徑範圍		芯線絞合標準外徑
	PVC				總絞			4.26	~5.50mm	5.40mm
絕緣與外被界面層	材質	包裝方式	重疊率		使用材質厚度	使用材質	介面體完成厚	芯線絞合外徑範圍		芯線絞合標準外徑
	過油							4.26	~5.50mm	5.40mm
	材 質	規 格			最小厚度	最大厚度	標準厚度	完成外徑範圍		標準完成外徑
外被體	PVC	軟質ROHS			0.8mm	1.0mm	0.9mm	5.86	~7.50mm	7.20mm

二. 電氣特性:

項 目	規 格
額定電壓溫度	80℃ 600V (peak)
火花測試	6KV
耐電壓	AC水中2000V/min.
絕緣電阻(20℃)	90MΩ - Km以上
導體電阻(20℃)	36.7Ω/Km 以下
耐電壓 (20℃)	AC. 2KV/min
容許電流(40℃)	5 A

三. 物理特性:

項目	絕緣體	外被體
耐 燃 試 驗 Flame test	60秒內自燃熄滅	
老化試驗 Heat ageing test	抗張強度kg/mm2	1.01 ↑
	伸長率%	100 ↑
	條件℃/Hr	100±1/ 48
	抗張殘率%	85 ↑
	伸長殘率%	80 ↑
加熱變形試驗 Heat deform test	溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121℃,50hr ↑)	溫度121℃,1小時 50 % 以上 The face can't be deformed after hear ageing (121℃,50hr ↑)
熱衝擊試驗 Heat shock test	溫度121℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)	溫度121℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)
冷彎試驗 Cold bend test	溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)	溫度-10℃,1小時不龜裂 This face must be no cracked Afeter heat ageing (121℃,1hr)

四. 印字：	芯線	無	字高：	
	外被	PVC CONTROL CABLE 0.5mm2X6C 600V CSA AWM I/II A/B 80℃ FT1 301301 ROHS TYC CE	字高：	